






# Altro Whiterock Satins™




Linen | 41  
LRV 83




Cesco | 53  
LRV 71




Echo | 208  
LRV 43



Oyster | 32  
LRV 70




Fawn | 206  
LRV 41




Ice | 44  
LRV 80



Urban | 210  
LRV 28




Seafoam | 43  
LRV 81



Citron | 56  
LRV 80




Fenland | 219  
LRV 13



Malva | 57  
LRV 68




Clarity | 207  
LRV 64



Mint | 203  
LRV 62



Daybreak | 222  
LRV 69



Sorbet | 216  
LRV 59



Zandra | 217  
LRV 24



Flint | 201  
LRV 32



Promenade | 212  
LRV 32




Glow | 215  
LRV 50




Scarlett | 221  
LRV 13



Viola | 214  
LRV 13



Ozone | 211  
LRV 10




Vibrance | 213  
LRV 22




Olea | 218  
LRV 28



Bergamot | 220  
LRV 26



Dakota | 209  
LRV 6



Orchard | 223  
LRV 50



## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Bathrooms, showers and changing rooms. Operating theatres and wards. Splashbacks. Cooking and food preparation areas. Serveries. Kitchens open to public view.  
Küchen, Essenstheken, Lebensmittelzubereitung. Showküchen. Klinische-, Pflege- und Spa-Bereiche: Badezimmer, Duschen und Umkleiden. Operationssäle und Stationen.

Baños, duchas y zonas de vestuarios. Quirófanos y pasillo. Salpicaderos. Zonas de cocinado y preparación de alimentos. Minibares. Cocinas abiertas al público.  
Salles de bain, douches et vestiaires. Blocs opératoires et salles d'hôpitaux. Crédences de cuisine.

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

|                                          |                                        |                                                 |                                      |                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface finish                           | Oberfläche                             | Acabado de la superficie                        | Finition                             | Satin, Satin, Satinado, Satin            |                                                                                           |
| Thickness                                | Gesamtdicke                            | Espesor                                         | Epaisseur                            | 2.5 mm                                   |                                                                                           |
| Size                                     | Größe                                  | Dimensiones                                     | Dimension                            | 2500 mm x 1220 mm<br>3000 mm x 1220 mm   |                                                                                           |
| Weight                                   | Flächengewicht                         | Peso                                            | Poids                                | 3600 g/m²                                |                                                                                           |
| Maximum service temperature              | Max. Betriebstemperatur                | Temperatura máxima de uso                       | Température maximale supportée       | 60°C                                     |                                                                                           |
| E-modulus of elasticity                  | Bruchfestigkeit                        | Módulos de elasticidad                          | Module d'élasticité                  | ISO 527                                  | 2950 MPa                                                                                  |
| Notched Impact resistance                | Kratz- und Kerbzähigkeit (Charpy)      | Resistencia al impacto                          | Résistance à l'impact                | ISO 179/1ea                              | 9.5 KJ/m²                                                                                 |
| Flexural strength                        | Biegefestigkeit                        | Resistencia a la flexión                        | Résistance à la flexion              | ISO 178                                  | 70 MPa                                                                                    |
| Tensile strength                         | Zugfestigkeit                          | Resistencia a la tensión                        | Résistance à la traction             | ISO 527                                  | 52 MPa                                                                                    |
| Shore D hardness                         | Shore D-Härte                          | Dureza (Shore D)                                | Dureté Shore D                       | ISO 868                                  | 76                                                                                        |
| Thermal conductivity- 'K Value'          | Wärmeleitung                           | Conductividad térmica                           | Conductivité thermique               | EN 12524                                 | 0.17 W/mK                                                                                 |
| Water absorption                         | Wasserabsorption                       | Absorción de agua                               | Imperméabilité                       | ISO 62                                   | ≤ 0.1%                                                                                    |
| Moisture vapour transmission rate (MVTR) | Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR) | Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR) | Taux de transmission de vapeur d'eau | ASTM E96                                 | ≤ 0.12 g/m²/24h                                                                           |
| Fire performance                         | Brandverhalten                         | Resistencia al fuego                            | Réaction au feu                      | EN 13501-1<br>BS 476 pt 6<br>BS 476 pt 7 | B- s3, d0<br>Class 0, Klasse 0, Clase 0, Classe 0<br>Class 1, Klasse 1, Clase 1, Classe 1 |



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



2812  
EN 15102



1121  
EN 15102



## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitung. Erfolgt die Verlegung und Pflege der Wandelemente nicht gemäß Anleitung, können sich die Eigenschaften ändern. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.de](http://www.altro.de)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos Pinche aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

Veillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

LRV = Lichtreflexionsgrad

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493:2008. Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.

LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse



Altro and Altro Whiterock Satins are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ [enquiries@altro.com](mailto:enquiries@altro.com)

Germany ☎ +49 (0) 340 6500 0 ✉ [anfrage@altro.de](mailto:anfrage@altro.de)

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ [france@altro.com](mailto:france@altro.com)

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ [info@asf.com.au](mailto:info@asf.com.au)

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ [suelos@altro.com](mailto:suelos@altro.com)